



Prodotto : 2V 25-NR-IO-WX

n. tessuti:	2	
elemento di trazione	PET	
tipo trama:	RIGIDA SILENZIATA	
sp. totale mm.:	2,50	
peso Kg/mq:	2,10	
larghezza produzione mm.:	2000	
diam. min. flessione mm.:	25	
diam. min. controflessione mm.:	40	
temp. Esercizio min.:	-10	
temp. Esercizio max.:	90	
<hr/>		
<u>UTILIZZO IN PIANO</u>		
su lamiera	SI	
su rulli	SI	
<hr/>		
<u>UTILIZZO IN CONCA</u>		
su piano	NO	
su rulli	NO	
<hr/>		
<u>UTILIZZO IN CURVA</u>		NO
<u>UTILIZZO METAL DETECTOR</u>		NO
<u>UTILIZZO IN ACCUMULO</u>		NO
<hr/>		
<u>COPERTURA SUPERIORE</u>		
materiale:	1,0 mm. PVC POLICLORURO DI VINILE 55 SH A NERO	
strutturazione:	OVALI IN NEGATIVO	
coefficiente attrito:	ALTO	
<hr/>		
<u>COPERTURA INFERIORE</u>		
materiale:	TESSUTO PET WAXED HIGH SPEED	
strutturazione:	N/A	
coefficiente attrito su acciaio:	0,1	
<hr/>		
tensione di posa N/mm.:	3,20 - 5,60	
allungamento alla tensione di posa %:	0,4 - 0,7	
forza per allungamento: 1% N/mm.:	8,0	
tensione max ammissibile N/mm.:	12,0	
allungamento alla tensione max %:	1,50	
<hr/>		
<u>CARATTERISTICHE PARTICOLARI</u>		
antistaticità permanente:	SI	
flame retardant ISO 340:	NO	
prescrizioni FDA:	NO	
accettato USDA:	NO	
conforme norme UE:	NO	

* limitata resistenza contro grassi olii e solventi - lato superiore resistente agli acidi, soluzioni saline e sostenze alcaline.

Tessuto inferiore silenziato cerato ad altissima scorrevolezza - alta stabilità laterale resistente e flessibile. Settori applicativi: Tapis roulant - packaging in generale

Le temperature di esercizio sono relative al prodotto trasportato e nel caso di utilizzo ad alti o bassi valori di queste, sono previste maggiorazioni dei diametri di avvolgimento. Si prega pertanto di rivolgersi sempre al ns. servizio tecnico.